

新型
WXIB

御承認印

| | | | | |
|----|--------|----|---------------|----------------|
| 2 | 受 枠 | 1 | SS400 黒塗装仕上げ | WZGF 44 四方4L 枠 |
| 1 | グレーチング | 1 | SS400 熔融亜鉛めっき | マス荷重 T-14 |
| 番号 | 品 名 | 数量 | 材 質 ・ 表 面 処 理 | 備 考 |

| | | | | |
|-----|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 記 号 | 訂 正 内 容 | 日 付 | 備 考 | 担 当 |
| 品 番 | WZD-X(F) 44-744 | 製 図 月 日 2016.01.16 | 担 当 | 製 図 検 査 |
| 図 番 | WZD-X(F) 44-744 | 尺 度 1/5 用紙A3 |  片岡産業株式会社 大阪市福島区海老江8丁目12番31号 TEL (06) 6458 0500 (代) FAX (06) 6458 0505 | |

発注の際は本図に押印の上、ご返却願います。

強 度 計 算 書

製 品


- 呼称記号 WZD-X(F) 44 - 744
- 適用荷重 T-14
- 製品寸法 500 x L x 44
- 適用溝幅 400 mm
- 使用用途 柵用(横断溝)
- ベアリングバー WXI-44x7x5.5

計 算 基 準

- 荷重
 - ・ 後輪一輪荷重 $P = 56 \text{ kN}$
 - ・ 衝撃係数 $i = 0$
 - ・ 衝撃を考慮した荷重 $P_i = 56.0 \text{ kN}$
 - ・ 車輪接地面積 $a \times b = 200 \text{ mm} \times 500 \text{ mm}$
 - ・ 支間距離 $l = 400 \text{ mm}$
 - ・ ベアリングバー方向荷重長 $l_1 = 200 \text{ mm}$
- ベアリングバー
 - ・ ピッチ $P_B = 33 \text{ mm}$
 - ・ 断面係数 $Z = 1574 \text{ mm}^3$

強 度 計 算

- ・ ベアリングバー一本を単純梁として計算する。
- ・ 許容応力 $\sigma_b = 0.180 \text{ kN/mm}^2$



- 曲げモーメント： M

$$W = \frac{P_i \times P_B}{a \times b}$$

$$W = \frac{56.0 \times 33}{200 \times 500} = 0.018 \text{ kN/mm}$$

$$M = \frac{1}{8} \times W \times l_1 \times (2l - l_1) \quad (l_1 > l \text{ 時 } l_1 = l)$$

$$= \frac{1}{8} \times 0.018 \times 200 \times (2 \times 400 - 200)$$

$$= 277.2 \text{ kN-mm}$$

- 応 力： σ

$$\sigma = \frac{M}{Z} = \frac{277.2}{1574} \div 0.176 \text{ kN/mm}^2 \leq \sigma_b$$

上記の結果より設計条件を満足する。

| 認印 | 検印 | 担当 |
|----|----|----|
| | | |

**カガオカクレーティング
片岡産業株式会社**